#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08160462 A

(43) Date of publication of application: 21 . 06 . 96

(51) Int. CI

G02F 1/136 G02F 1/1335

(21) Application number: 06306554

(22) Date of filing: 09 . 12 . 94

(71) Applicant:

SANYO ELECTRIC CO LTD

(72) inventor:

NISHIKAWA RYUJI


# (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a reflection type liquid crystal display of a low cost without degrading its display grade.

CONSTITUTION: A reflection layer 11 is directly formed on a substrate 10. This reflection layer 11 is provided with fine undulations by adequately roughening the surface of the substrate 10 by a sand blasting method, by which irregular reflection is effected. The regions exclusive of pixel capacitor regions are protected with a resist, by which a black matrix is formed without execution of working. TFTs are formed together with the pixel electrodes 13P on an interlayer insulating layer 12 by using a positive stagger type, by which the incorporation of auxiliary capacitors, the prevention of a parallax, the prevention of the distortion of the gate electrode 16 signals and the improvement in the coatability of an oriented film 17 are resulted.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平8-160462

(43)公開日 平成8年(1996)6月21日

(51) Int.Cl.8

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/136

500

1/1335

520

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特膜平6-306554

平成6年(1994)12月9日

(71)出顧人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72)発明者 西川 龍司

13D | 15 | 13S

16 14

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内


(74)代理人 弁理士 岡田 敬

#### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

#### (57)【要約】

【目的】 表示品位を落とすことなく、低コストの反射 型液晶表示装置を提供する。

【構成】 反射層(11)は、基板(10)上に直接形成されている。サンドブラスト法により基板(10)上を適度に荒らすことにより、反射層(11)に微細なうねりを持たせ、乱反射を行わせる。画素容量領域外は、レジストで保護することにより加工を行わず、ブラックマトリクスとしている。TFTは、正スタガー型を用い、画素電極(13P)とともに、層間絶縁層(12)上に形成することにより、補助容量の内蔵、パララックスの防止、ゲート電極(16)信号の歪み防止、配向膜(17)の被覆性の向上が実現された。



13P

12

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の基板間に液晶が密封され、前記2枚の基板によって各々支持されて対向された2つの透明電極と該2つの透明電極間に介在された前記液晶より構成される画素容量が複数備えられ、該各画素容量に薄膜トランジスタが接続され、前記各画素容量毎に電圧の印加及び保持が可能に構成された液晶表示装置において、前記画素容量と異なる層に、反射層が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記反射層は前記2枚の基板の一方の基板上に全面的に形成され、前記反射層の表面は微細な凹凸状に加工されており、前記画素容量の一方を成す透明電極及び前記薄膜トランジスタは、前記反射層を覆う層間絶縁層上に形成されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記薄膜トランジスタは、前記画素容量の一方を成す透明電極と同一材料からなるソース電極及びドレイン電極と、該ソース電極及びドレイン電極上に同一形状で積層された半導体層、絶縁層及びゲート電極とからなることを特徴とする請求項1または請求項2に 20記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記反射層は、Ndを微少量含んだAl からなることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記反射層が形成された基板の表面は、サンドブラスト法により微細な凹凸が形成され、この凹凸に従って前記反射層は微細な波状にされていることを特徴とする請求項2から請求項4のいずれかに記載の被晶表示装置。

【請求項6】 前記反射層の表面は、前記画素容量に対応する領域のみが微細な凹凸状に加工されいることを特徴とする請求項2から請求項5のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記反射層が形成された基板の表面の前記画素容量に対応する領域は、前記画素容量に対応する領域外を保護膜で被覆した状態でサンドブラスト法により微細な凹凸が形成され、この凹凸に従って前記反射層は微細な波状にされていることを特徴とする請求項6記載の液晶表示装置。

【請求項8】 前記画素容量の一方を成す透明電極と前記遮光層の重畳部は、前記画素容量に印加された電圧の保持を補助する補助容量となっていることを特徴とする請求項2から請求項7のいずれかに記載の液晶表示装置 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、マスク枚数の削減プロセスを可能にした液晶表示装置に関し、特に、反射層を内蔵して、消費電力が著しく低下された液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は小型、薄型、低消費電力などの利点があり、OA機器、AV機器などの分野で実用化が進んでいる。特に、スイッチング素子として、薄膜電界効果トランジスタ(以下、TFTと略す)を用いたアクティブマトリクス型は、線順次走査駆動により、原理的にデューティ比100%のスタティック駆動をマルチプレクス的に行うことができ、高精細、高コントラ

【0003】アクティブマトリクス型液晶表示装置は、 基板上に複数形成された液晶駆動用の画素電極にTFT を接続形成し、液晶層を挟んで対向位置に配された基板 上に設けられた共通電極間で形成された各画素容量に異 なる電圧を印加して保持させる構成になっている。液晶 は各画素容量ごとに配向状態が変化して光を変調し、こ れらの透過光の巨視的な合成により、表示画面を作り出 す。

スト比の動画表示を可能にしている。

【0004】図2は従来の反射型液晶表示装置の断面図 である。ガラスなどの絶縁性基板(50)上に、Cェな どからなるゲート電極(51)が形成され、ゲート電極 (51)を覆う全面にはSiNXなどのゲート絶縁層 (52) が形成されている。ゲート絶縁層(52)上、 ゲート電極 (51) に対応する領域には、島状の半導体 層(53)が形成され、半導体層(53)の両端には、 ソース電極(54)及びドレイン電極(55)が接続さ れ、TFTを構成している。更に、TFTを覆う全面に はポリイミド樹脂やアクリル樹脂などの有機絶縁膜、あ るいは、SOG膜などからなる層間絶縁層(56)が形 成され、層間絶縁層 (56) 上には、A1からなる画素 電極(57)が形成され、層間絶縁層(56)中に開口 されたコンタクトホール (CT) によりソース電極 (5 30 4) に接続されている。層間絶縁層(56) は、フォト エッチにより表面に微細な凹凸パターンが形成され、画 素電極(57)もこれに従って微細な波状にうねった形 状にされている。更に、画素電極(57)を覆う全面に は、ポリイミドなどの配向膜(58)が形成されてい

【0005】一方、液晶層(70)を挟んで対向配置された透明基板(60)には、カラーフィルター層(61)が形成され、これを覆う全面にはITOからなる共通電極(62)、及び、ポリイミドなどの配向膜(63)が形成されている。このような構成を有した反射型液晶表示装置は、特に、透過型にあって消費電力の大半を占めていたバックライトが不要であることから、消費電力が著しく低減される。即ち、A1の画素電極(57)が反射層を兼ね、カラフィルター(61)側から入射した環境光が液晶層(70)を往復する間に変調されて射出され再認識される構成である。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】従来は、視角に依存す 50 る環境光の反射率分布を低減する目的で、画素電極(5 7) の下地となる層間絶縁層(5.6) に、フォトエッチ により表面に微細な凹凸を形成し、これに従って波状に うねらされた状態の反射層の表面に適度な粗さを持たせ て乱反射させていた。このため、図2の構造の液晶表示 装置では、TFT基板の製造におけるフォトエッチ工程 は、ゲート電極(51)、半導体層(53)、ソース・ ドレイン電極 (54,55)、画素電極 (57) の各パ ターニングと、ゲート絶縁層(52)、層間絶縁層(5 6) のコンタクトホール形成と、層間絶縁層(56)の 表面加工の、最低7回を要していた。1回のフォトエッ チ工程は、前洗浄、レジスト塗布、プリベーク、露光、 現像、ポストベーク、エッチング、レジスト剥離、後洗し 浄など多くの工程よりなり、コストが高く、フォトエッ チ工程の削減が望まれる。

【0007】また、画素電極(57)が反射層を兼用し ているため、乱反射のための波状のうねりの分、画素電 極(57)の面積が大きくなり、抵抗を高め、結果的に 充電特性の悪化などを引き起こしていた。更に、画素電 極(57)上には液晶の配向を制御するための配向膜 (58)が印刷などにより形成されるが、波状の画素電 20

極(57)の表面との密着性や被覆性が悪くなってい る。加えて、画素電極(57)は、層間絶縁層(56) の凹凸状の表面に対応して段切れを防ぐために比較的厚 くされる上に、開口率の向上のために各画素電極 (5 7) 間がせばめられており、この部分で配向膜(58) の密着性や被覆性が更に低下することとなっていた。

【0008】また、図2の構造では、開口率の向上のた めに、層間絶縁層 (56) を介在させることにより、T FTよりも上層に画素電極 (57) を形成している。層 間絶縁層(56)は、半導体層(53)への影響が少な く、比較的手軽に成膜できる樹脂膜のコーティングによ り形成している。しかし、このような材質の層間絶縁層 (56)は、例えば塗布により成膜する場合、下地の各 種メタルとの接触における相性により膜厚にばらつきが でたり、また、TFT部の段差が画素電極(57)の一 部を隆起させることもあって、反射面の平坦性が損なわ れ、反射率分布に視角依存性が生じたりするなどの問題 があった。

【0009】また、TFTを覆う層間絶縁層(56)を 成す有機絶縁膜は、液状樹脂材料の塗布及び200℃程 度の焼成などにより形成されるが、TFTが形成された 基板を熱処理するため、a-Siの特性が変化してしま うなどの問題があった。また、層間絶縁層(56)とし てSOG膜を用いる場合、焼成により体積減少及び内部 応力が大きくなり膜にクラックが生じる。更に、膜質を 向上するためには、700~900℃の高温での焼成が 要されるため、ガラスの耐熱性にも問題が生じ、信頼性 及び歩留まりの低下を招いていた。

#### [0010]

決するために成され、第1に、2枚の基板間に液晶が密 封され、前記2枚の基板によって各々支持され対向され た2つの透明電極と該2つの透明電極間に介在された前 記液晶より構成される画素容量が複数備えられ、該各画 素容量に薄膜トランジスタが接続され、前記各画素容量 毎に電圧の印加及び保持が可能に構成された液晶表示装 置において、前記画素容量と異なる層に、反射層が形成 されている構成とした。

【0011】第2に、第1の構成において、前記反射層 は前記2枚の基板の一方の基板上に全面的に形成され、 前記反射層の表面は微細な凹凸状に加工されており、前 記画素容量の一方を成す透明電極及び前記薄膜トランジ スタは、前記反射層を覆う層間絶縁層上に形成されてい る構成とした。第3に、第1または第2の構成におい て、前記薄膜トランジスタは、前記画素容量の一方を成 す透明電極と同一材料からなるソース電極及びドレイン 電極と、該ソース電極及びドレイン電極上に同一形状で 積層された半導体層、絶縁層及びゲート電極とからなる 構成とした。

【0012】第4に、第1から第3のいずれかの構成に おいて、前記反射層は、Ndを微少量含んだAlからな る構成である。第5に、第2から第4のいずれかの構成 において、前記反射層が形成された基板の表面は、サン ドブラスト法により、微細な凹凸が形成され、この凹凸 に従って前記反射層は微細な波状にされている構成とし

【0013】第6に、第2から第5のいずれかの構成に おいて、前記反射層の表面は、前記画素容量に対応する 領域のみが微細な凹凸状に加工されいる構成とした。第 7に、第6の構成において、前記反射層が形成された基 板の表面の前記画素容量に対応する領域は、前記画素容 量に対応する領域外を保護膜で被覆した状態でサンドブ ラスト法により微細な凹凸が形成され、この凹凸に従っ て前記反射層は微細な波状にされている構成とした。

【0014】第8に、第2から第7のいずれかの構成に おいて、前記画素容量の一方を成す透明電極と前記遮光 層の重畳部は、前記画素容量に印加された電圧の保持を 補助する補助容量となっている構成である。

### [0015]

【作用】前記第1の構成で、画素容量の外側に反射層を 40 形成することにより、画素容量電極や薄膜トランジスタ と無関係に反射層を形成できる。これにより、反射層の 平坦性が損なわれることがなくなるとともに、乱反射の ために表面加工された反射層が液晶の配向膜と接触する ことが避けられ、配向膜の下地との密着性が向上する。 【0016】前記第2の構成で、反射層は、基板上に直 接形成されることにより高い平坦性が得られる。また、 反射層上には、気相成長法、蒸着法、スパッタリング法 など、下地形状への適応性の高い各種の堆積法により形 【課題を解決するための手段】本発明は以上の課題を解 50 成された層間絶縁層を介在させて、画素電極や薄膜トラ

10

30

40

ンジスタ層が形成されるので、反射層表面に乱反射のために表面に微細な凹凸が加工された構造でも、密着性や被覆性の低下が防がれる。また、薄膜トランジスタ層の形成前に層間絶縁層を形成するため、高温の工程によっても薄膜トランジスタの特性が変化することが防がれる。

【0017】前記第3の構成で、ゲート電極を上層に配

した薄膜トランジスタ構造により、画素電極と反射層との距離が大きくなり過ぎず、パララックスが防がれる。即ち、ゲート電極を下層に配した構造では、層間絶縁層の膜厚にゲート絶縁層の膜厚分が加わった厚さにより画素電極と反射層の離間距離が大きくなるが、ゲート電極を上層に配した構造により離間距離の増大が防がれる。 【0018】前記第4の構成で、反射層を、A1に微量のNdを含有させた材料により形成することにより耐熱性が高まるため、反射層を基板上の下層に形成した構造でも、後の各成膜工程や熱処理によって高温にさらされても、ドロックの発生が抑えられ、層間ショートが防が

ても、とロックの発生が抑えられ、層間ショートが防がれる。前記第5の構成で、サンドブラスト法を用いて基板表面を適度に荒らすことにより、比較的容易に、微細な凹凸を形成することができ、この凹凸に従って反射層が波状にうねった状態にされ、乱反射が行われる。

【0019】前記第6の構成で、画素容量に対応する領域のみに、反射層表面に乱反射のための凹凸を加工したことにより、画素容量領域のみで反射層が乱反射により再発光されるとともに、画素容量の領域外では、反射光が一方向へ射出されて視認に入らず、ブラックマトリクスとして機能され、コントラスト比が向上する。前記第7の構成で、サンドブラスト時に、画素容量に対応する領域以外をレジストなどで保護して凹凸が形成されないようにすることにより、画素容量領域のみで乱反射発光が行われ、画素容量外の領域では発光せず、コントラスト比が向上する。

【0020】前記第8の構成で、画素容量の一方を成す 透明電極と反射層の重畳部で電圧保持用の補助容量を形 成することにより、画素容量へ印加された電圧の保持率 が向上する。

# [0021]

【実施例】続いて、本発明の実施例を図1を参照しながら説明する。まず、ガラスなどの絶縁性の基板(10)の画素容量領域表面が、サンドブラスト法により微細な凹凸状に荒らされている。この際、フォトリソグラフィーにより、基板(10)の画素容量外領域表面にレジストを形成した状態で、Arガスの高圧雰囲気中で、0. 5~2. 0 $\mu$ m径のSi 系結晶微粒子の吹き付けを行い、基板(10)表面に微細な凹凸状の荒れを形成する。

【0022】レジストを剥離した後、スパッタリングにより、 $A1c1\sim2$ atm%のNdを含有させた堆積層を形成し、反射層(11)としている。反射層(11)

6

は基板(10)上に全面形成されるが、画素容量領域では、基板(10)表面の凹凸に従って波状にうねらされ、乱反射を行うようにされている。このような反射層(11)を成すA1-N d合金は高耐熱性材であり、後の高温工程でもヒロックやボイドが発生するといった問題がない。

【0023】反射層(11)上には、プラズマCVDに よりSi〇2を積層し、層間絶縁層(12)を形成し、 層間絶縁層(12)上にはITOのスパッタリングとフ オトエッチによりドレイン電極 (13D)、ソース電極 (13S) 及び画素電極 (13P) が形成されている。 基板 (10) の凹凸を形成する領域は、アライメントマ ージン及び周縁遮光のため、画素電極(13P)に対応 する領域よりも2~3µm程度小さく形成されている。 また、層間絶縁層 (12) をプラズマ膜で形成すること により、下地との密着性や被覆性を良くでき、反射層 (11) の凹凸にも適応して信頼性が向上される。反射 層(11)はまた、補助容量電極を兼ね、画素電極(1 3 P) 間で層間絶縁層(12) を誘電層として補助容量 を構成する。補助容量は画素電極(13P)の全面に形 成され、大きな容量値を得ることができるので、層間絶 縁層 (12) を厚く、1μm程度に成膜することによ り、反射層(11)表面の形状に従う凹凸が無くされ、 ソース・ドレイン電極配線 (13) の下地面が滑らかに されるとともに、反射層(11)とドレイン電極(13 D) 間の寄生容量も低減され、信号歪みが防止される。 【0024】この場合、反射層(11)は、基板端部に 形成されたコンタクトホールにより層間絶縁層(12) 上に取り出されて電気的に制御されるか、あるいは、コ ンデンサーを介して層間絶縁層(12)上に取り出され て電界効果により制御されて電圧が印加される。ソース ・ドレイン電極 (13S, 13D) 上には、チャンネル 層となるa-Si(14)、SiNXのゲート絶縁層 (15)、及び、A1またはA1-Nd合金からなるゲ ート電板(16)が同一パターンで積層され、TFTを 構成している。a-SiとSiNXはプラズマCVDで 真空を破ることなく連続で成膜し、これに引き続いて、 A1 (A1-Nd) はスパッタリングにより成膜し、A l (Al-Nd)、SiNX、a-Siをゲート電極 (16) のマスクを用いてエッチングする。

【0025】これらを覆う全面にはポリイミドなどの配向膜(17)が形成されている。一方、液晶層(30)を挟んだ対向位置には、ガラスなどの絶縁性基板(20)が配置され、この基板(20)上に、RGBなどのカラーフィルター層(21)及びITOの共通電極(22)が全面に形成され、更に、ポリイミドの配向膜(23)が全面に形成されている。

【0026】以上、本発明の構成により、反射層(1 1)は基板(10)上に直接形成されるため、全面的に 50 起伏が無くなるとともに、基板(10)の画素容量領域 表面に加工された凹凸に伴って反射層 (11) が小さな 波状にうねった状態になるので、乱反射が行われ、全体 としても反射光強度の視角依存性が無くなる。また、反 射層 (11) の乱反射加工は、サンドブラスト法を用い て基板 (10) に対して行われるので、フォトエッチを 用いるよりも、コスト的に有利である。

【0027】また、凹凸に加工する領域を画素容量領域 のみとすることにより、反射層(11)の乱反射によっ て再発光された光が画素容量により微変調されて射出さ れるとともに、画素容量領域外で反射された光は別の方 10 が向上した。 向へ射出されて視認されなくなる。即ち、画素容量領域 外では反射層(11)はブラックマトリクスとして機能 するので、コントラスト比が向上する。

【0028】また、反射層(11)を画素容量の外部に 配置する場合、TFTとして、ゲート電極(16)を上 層に配した正スタガー型を採用することにより、ゲート 絶縁層 (15) が画素電極 (13P) よりも上にくるた め、反射層(11)と画素電極(13P)の離間距離は 層間絶縁層 (12) の膜厚分のみとされて離れ過ぎな い。このため、画素容量層で構成される表示画像と、反 20 性及び高歩留まりの反射型液晶表示装置が得られた。 射層(11)上に写った表示画像の影との間に生じる視 差、即ち、パララックスが抑えられる。また、ゲート電 極を下層に配した逆スタガー型において、パララックス を無くそうとすると、ゲート絶縁層(15)の膜厚分、 層間絶縁層(12)を薄くして反射層(11)と画素電 極(13P)の離間距離を小さくしなければならず、ゲ ート電極線と反射層間でできる寄生容量が大きくなり、 ゲート電極信号に歪みが生じ、コントラスト比の低下な どの問題を招く。

【0029】また、TFTは反射層 (11) 及び層間絶 30 14 a-Si 縁層(12)よりも上層に形成されるため、a-Si(16) の半導体層が成膜や熱処理などの高温にさらさ れることが少なくなり、TFTの特性劣化などが防が

れ、信頼性や歩留まりが向上した。更に、画素電極 (1 3P)は、層間絶縁層(12)の滑らかで平坦な表面を 下地として形成されるので、画素電極 (13P) も滑ら かで平坦になり、配線抵抗の上昇が防がれた。また、配 向膜(17)は、ポリイミド樹脂の印刷などにより形成 されるので、一般的に、スパッタ膜やCVD膜に比べて ステップカヴァレッジが悪いが、本発明では、滑らかで 平坦な画素電極 (13P) を下地として形成されるの で、配向膜(17)との密着性や被覆性が良く、信頼性

【0030】また、この構造により、TFT基板の製造 に要されるマクス枚数は、基板(10)のサンドブラス ト時のレジストのパターニング、ソース・ドレイン電極 配線となるITOのパターニング、及び、TFTとなる ゲート電極配線(16)のパターニングの、最低3枚で あり、製造コストが低い。

#### [0031]

【発明の効果】以上の説明から明らかな如く、本発明に より、表示品位を落とすこと無く、低コストで、高信頼

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例に係る液晶表示装置の断面図で

【図2】従来の液晶表示装置の断面図である。

【符号の説明】

- 10,20 絶縁基板
- 11 反射層
- 12 層間絶縁層
- 13 ソース・ドレイン電極配線
- - 15 ゲート絶縁層
- . 16 ゲート電極配線
  - 17,23 配向膜

